

FICHA TECNICA

CONO



I. MATERIALES

Fabricado 100% de Policloruro de Vinilo (PVC) virgen y con aditivo UV

II. CARACTERISTICAS

Fabricado en una sola pieza, para mayor resistencia al impacto y al trabajo rudo en campo

PRUEBA		METODO DE PRUEBA	RESULTADO
Dureza (Shore A/1 Sec)		ASTM D2240-05 (2010)	87
Resistencia a la traccion (Kgf/cm2)		ASTM D638-10	156
Elongacion (%)		ASTM D638-10	221
Fragilidad por impacto de plasticos y elastomeros en frio	(-20°C, 30min)	ASTM D746-07 (TIPO I, PROCEDIMIENTO A)	10 piezas analizadas y 0 fallaron
	(-30°C, 30min)		10 piezas analizadas y todas fallaron
	(-40°C, 30min)		10 piezas analizadas y todas fallaron
Exposicion a rayos UV (168 h) (ΔE)		ASTM D2244-09b	2.67